



# LARIX' TREM VINTAGE

MÉLÈZE DES ALPES



Nom latin : *LARIX DECIDUA*  
 Autres noms : MÉLÈZE D'EUROPE  
 Provenance : Alpes, montagnes d'Europe Centrale




**DESCRIPTION SOMMAIRE :**  
 Nuances colorées du café au chocolat.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**  
 Masse volumique à 15 % d'humidité : 550-700 kg/m<sup>3</sup>.  
 Dureté : plutôt tendre.  
 Rétractabilité : retrait moyen.

**EMPLOIS :**  
 Menuiserie intérieure et extérieure.  
 Bardage.

**FINITIONS POSSIBLES :**  
 • BRUT BROSSÉ (image)

**PROFILS POSSIBLES :**



	<b>MÉLÈZE</b> DOUGLAS SAPIN ÉPICÉA		<b>BOIS DE CHARPENTE</b> LAMBRIS <b>PAREMENT</b> MENUISERIE		<b>RABOTÉ</b> ÉTUVÉ VIEILLI		<b>BROSSÉ</b> ÉCLATÉ		SATURÉ
--	---	--	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------	--	--------

## PLANCHE BRUTE ÉCLATÉE BROSSÉE

ÉPAISSEUR (mm) : 23  
 LARGEUR (mm) : Toutes largeurs de 150 À 250  
 LONGUEUR (m) : de 2,50 à 5,00




En pose extérieure, pour optimiser le maintien de la couleur, nous préconisons l'application d'un saturateur.



## CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

Héritiers d'un savoir-faire ancestral, nous veillons lors de la fabrication à l'orientation du cœur du bois. Orienter le cœur au soleil avantageera la déformation prévisible des pièces de bois pour que le bois bombe plutôt que ne creuse. Pour un planelage cloué si les coeurs font face au sol, les planches creuseront en soulevant les extrémités ainsi que les clous. Les fibres du bois proches du cœur sont plus solides que vers l'extérieur (dosse). Le label ORIENTÉ CŒUR certifie que + de 95 % des bois sont fournis avec la bonne exposition vers le soleil.



**JP BEURIER**  
 ZONE ARTISANALE EPINAY  
 836 RUE FARNIERE  
 69400 GLEIZE  
 Tél : 04 74 02 96 92