



MORILLE VINTAGE

SAPIN ÉPICÉA DU JURA



Nom latin : *ABIES PECTINATA / PICEA EXCELSA*
 Autres noms : *SAPIN DE PAYS / ÉPICÉA COMMUN*
 Provenance : *Massif forestier du Jura*



DESCRIPTION SOMMAIRE :
 Nuances colorées de bois patiné naturellement au soleil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 Masse volumique à 15 % d'humidité : 400-550 kg/m³.
 Dureté : tendre et léger.
 Rétractabilité : retrait faible, peu nerveux.

EMPLOIS :
 Menuiserie intérieure.
 Moulure.
 Charpente.
 Lambris.

FINITIONS POSSIBLES :
 • BRUT BROSSÉ (image)

PROFILS POSSIBLES :



AUTRE, SUR DEMANDE



MÈLEZE
 DOUGLAS
SAPIN
 ÉPICÉA



BOIS DE CHARPENTE
 LAMBRIS
PAREMENT
 MENUISERIE



RABOTÉ
 ÉTUVÉ
VIEILLI



BROSSÉ
 ÉCLATÉ



SATURÉ

PROFIL MINI GRAIN D'ORGE

ÉPAISSEUR (mm) : 23
 LARGEUR (mm) : 175, 275
 LONGUEUR (m) : 4,00 + éventuelle recoupe



En pose extérieure, pour optimiser le maintien de la couleur, nous préconisons l'application d'un saturateur.



CONSEILS DE POSE

- POUR LES BARDAGES (EXTÉRIEUR), SE RÉFÉRER AU DTU 41.2
- POUR LES LAMBRIS (INTÉRIEUR), SE RÉFÉRER À LA NORME NF B 54-090

Héritiers d'un savoir-faire ancestral, nous veillons lors de la fabrication à l'orientation du cœur du bois. Orienter le cœur au soleil avantagera la déformation prévisible des pièces de bois pour que le bois bombe plutôt que ne creuse. Pour un planelage cloué si les coeurs font face au sol, les planches creuseront en soulevant les extrémités ainsi que les clous. Les fibres du bois proches du cœur sont plus solides que vers l'extérieur (dosse). Le label ORIENTÉ CŒUR certifie que + de 95 % des bois sont fournis avec la bonne exposition vers le soleil.



JP BEURIER

ZONE ARTISANALE EPINAY
 836 RUE FARNIERE
 69400 GLEIZE
 Tél : 04 74 02 96 92